

NEPTUNUS / AQUASYSTEM ADDITIVO DI AGGANCIO

AGENT DE MODIFICARE PENTRU TENCUIELI DEZUMIDIFICATOARE

cod 0700250

DESCRIERE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este un agent de modificare pentru tencuieli pe baza de ciment si var hidraulic, rezistent la saponificare, foarte aderent, capabil sa confere mortarelor o aderenta maxima la suporturi si un nivel sporit de impermeabilitate.

INDICATIDE UTILIZARE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este indicat pentru a spori aderenta spritului de fixare al produsului NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasina acrilica modificata
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,02$ kg/l
- Aspect: lichid laptos

PREGATIREA SUPORTULUI

- Supporturi murale:
- Zidul trebuie sa fie lipsit complet de tencuiala.
 - În prezenta umiditatii eliminati stratul vechi de tencuiala pâna la aproximativ o jumatate de metru în jurul fâsiei de umiditate evidenta.
 - Eliminati eventualele parti care se desprind si/sau crustele de sare prin periere sau spalare cu apa, de preferat cu un aparat de spalare cu apa sub presiune.
 - Pe suportul uscat aplicati un strat de NEPTUNUS ANTISALE cod 0700240 conform modalitatile descrise în fisa tehnica.
 - Asteptati 24 de ore, dupa care aplicati spritul de fixare cu NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 aditivat cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Modalitati de aplicare:
 - Amestecati un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170 cu 5 l de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 si adaugati 1 litru de apa. Amestecati 1 minut cu mixerul mecanic pentru a omogeniza bine sistemul. Amestecul trebuie sa fie foarte lichid si va fi aplicat în sprit (cu ajutorul mistriei) pe perete, fara a-l acoperi în întregime.
 - Dupa 1 ora de la aplicarea spritului, care va face priza dar nu va fi întarit, aplicati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 ca prima mâna de tencuiala.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoștințelor sale tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.