

NEPTUNUS / AQUASYSTEM INTONACO DI FINITURA

ASANATOR DEUMIDIFICANT PENTRU ZIDURI UMEDE

cod 9480180

DESCRIERE

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA este un mortar fin care permite finisarea tencuielilor dezumidificatoare pentru asanarea suprafetelor cu urme de umiditate la suprafata sau cu urme de salpetru.

Datorita permeabilitatii ridicata la vaporii de apa si caracterului puternic hidrofug, NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA este indicat îndeosebi pentru finisarea tencuielilor asanatoare:

- pe plintele de pe edificii împotriva umiditatii ascendente si eflorescentelor;
- la interior pentru deumidificarea localurilor cu umiditate ridicata (subsoluri, cantine) sau condens;
- pe fatade supuse vânturilor puternice si ciclurilor de înghetare si dezghetare;
- complementare pentru interventiile de izolare a zidurilor împotriva umiditatii.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- suprafete constituite din NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170.
- tencuieli vechi, fara vopsele sau înelisuri.
- tencuieli preamestecate pe baza de var si ciment si mortar pe baza de var.
- tencuieli pe baza de caramida macinata.

Nu se aplica pe:

- beton, suprafete necompacte sau instabile.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: hidraulic modificat cu aditivi speciali si agregate selectionate.
- Masa volumica amestec UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l
- Aspect: praf gri
- Continut de aer: circa 20%
- Permeabilitate la apa în stare lichida UNI EN 1062-3: medie, $w = 0,25$ kg/m² h^{0,5}
- Amestecul poate fi prelucrat timp de cel puțin 3 ore.
- Uscarea depinde foarte mult de temperatura si umiditatea mediului si suportului, în orice caz produsul nu poate fi vopsit înainte de 20 de zile, verificând uscarea sa completa (absenta petelor de umiditate).

PREGATIREA SUPORTULUI

Suporturi murale:

- Zidul trebuie curatat complet de tencuiala.
- în prezenta umiditatii, eliminati stratul vechi de tencuiala, trecând cu circa 50 cm de pata de umiditate evidenta.
- Eliminati eventualele parti care se desprind si/sau crustele de sare prin periere si spalare cu apa, utilizând, de preferat, un aparat de spalare cu apa sub presiune.
- Pe suportul uscat aplicati un strat de NEPTUNUS ANTISALE

cod. 0700240 conform modalitatilor descrise în fisa tehnica.

- Asteptati 24 de ore dupa care aplicati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170, în 2 faze (conform modalitatilor din fisa tehnica a produsului):

Faza 1) Executia spritului de fixare:

Amestecati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE în mixerul mecanic timp de circa 1 minut cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO cod 0700250 în procent de 20% (5 litri la un sac de 25 kg); adaugati un litru de apa pentru un amestec de 25 kg. Aplicati amestecul, foarte lichid si omogen, în sprit pe suprafata, fara a o acoperi complet (acoperiti maximum 60% din suprafata întreaga). În aceasta faza consumul mortarului este egal cu circa 7-8 mp la un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE.

Faza 2) Executia tencuielii difuzive:

- Dupa cel puțin 1 ora de la aplicarea spritului de fixare, aplicati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 amestecat cu 17-19% apa.

- Dupa 24 de ore de la faza precedenta, umeziti suportul si aplicati NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitati aplicarea în caz de vânt puternic, ceata, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicati pe suprafete înghetate sau în faza de dezghetare

- Modalitati de aplicare:

Produsul poate fi aplicat cu spatula de otel si netezit cu drisca din burete.

Amestecare: cu 22% apa (5,1-5,4 l de apa la 25 kg de mortar).

Preparare: varsati 3/4 din cantitatea totala de apa pentru amestec într-un recipient si adaugati produsul în flux regulat, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloaselor. Agitati pâna la obtinerea unui amestec omogen si adaugati apa ramasa. Amestecati si amalgamati pentru 2-3 minute, în betoniera sau mixer cu numar scazut de rotiri, pâna la obtinerea unui amestec omogen si lipsit de cocoloase.

- Se aplica un strat unic de produs.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 3 kg/ mp (cu un sac de 25 kg se acopera aproximativ 8 mp).

- Poate fi acoperit ulterior cu vopsele siloxanice, pe baza de var sau silicati.

- La exterior, pentru a obtine performantele maxime ale sistemului de dezumidificare, utilizati produse de finisare cu permeabilitate ridicata si absorbtie scazuta a apei: produse din linia NEPTUNUS.

- La interior, pe lângă produsele din linia NEPTUNUS este

NEPTUNUS / AQUASYSTEM INTONACO DI FINITURA

ASANATOR DEUMIDIFICANT PENTRU ZIDURI UMEDE

cod 9480180

posibila aplicarea vopselelor pe baza de silicati 9260019
MARCOSIL PITTURA LISCIA si 9390019 MARCOSIL
DOMUS

*anuleaza în locuiește orice fis precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare
contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea gri ciment.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 1 an.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Iritant pentru ochi, caile respiratorii si piele

Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea

A nu se lasa la îndemâna copiilor

Nu inhalati praful

Evitati contactul cu ochii si pielea

În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si
consultati un medic

Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate

În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta

Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare; lasati reziduurile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Tencuiala dezumidificatoare pentru finisarea tencuielilor
asanatoare.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica tencuiala asanatoare fina
NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA cod 9480180, pe
baza de liant hidraulic modificat cu aditivi speciali si agregate
selectionate, cu un consum de 3 kg/mp, pentru asanarea
suprafetelor cu probleme de umiditate.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisă prezenta
sunt furnizate pe baza experientei și cunoștințelor tehnice științifice. Compania
nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea
acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm
întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it