

Sistemul dezumidificant - linia NEPTUNUS

Pregătirea suprafețelor murale în prezența umidității de ascensiune

CURĂȚAREA

Peretele trebuie să fie complet gol fără tencuială. În prezența umidității, îndepărtați stratul vechi de tencuială până la aproximativ 50 cm superior față de fâșia de umiditate evidentă.

Eliminați eventualele părți care se desprind și/sau incrustațiile saline prin periere și spălare cu apă, de preferință utilizând, de preferat, un aparat de spălare cu apă sub înaltă presiune.

Prodotti associati: -

CHITUIREA/NIVELAREA

Pe suportul uscat aplicați un strat de NEPTUNUS ANTISALE cod. 0700240 conform modalităților descrise în fișa tehnică a produsului.

Așteptați 24 ore după care aplicați NEPTUNUS INTONACO DEZUMIDIFICANT 9480170 de efectuat în 2 faze (conform modalităților descrise în fișa tehnică a produsului):

Faza 1) Execuția șprîiului de fixare:

Amestecați NEPTUNUS INTONACO DEZUMIDIFICANT în mixerul mecanic timp de circa 1 minut cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO cod 0700250 în procent de 20% (5 litri la un sac de 25 kg); Aplicați amestecul, foarte lichid și omogen, în șprîi pe suprafață, fără a o acoperi complet (acoperiți maximum 60% din suprafața întregă). În această fază consumul mortarului este egal cu circa 7-8 mp la un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEZUMIDIFICANT 9480170.

Faza 2) Execuția tencuielii difuzive:

După cel puțin 1 oră de la aplicarea șprîiului de fixare, aplicați NEPTUNUS INTONACO DEZUMIDIFICANT amestecat cu 17-19% apă.

Dupa 24 de ore de la faza precedentă, umeziți suportul și aplicați NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

Prodotti associati: -

APLICARE FOND

După cel puțin 20 de zile aplicați un strat de fixator anti-sare NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230.

Prodotti associati: -

FINISAJE

La exterior, pentru a obține maximizarea performanțelor sistemului dezumidificant, utilizați produse de finisare ce dețin caracteristici de înaltă transpirabilitate la vapori și absorbție scăzută de apă: produsele de la linia NEPTUNUS.

La interior, în afară de produsele de la linia NEPTUNUS, este posibilă aplicarea de vopsele cu silicați MARCOSIL

PITTURA LISCIA 9260019 și MARCOSIL DOMUS 9390019.

Prodotti associati: -

ALTE INDICAȚII

Aplicarea produselor de vopsit va trebui să fie făcută pe suprafețele perfect uscate, temperatura mediului cuprinsă între +8 și +35°C, temperatura suportului cuprinsă între +5 și +35°C, umiditatea mediului inferioară la 75% și umiditatea suportului inferioară la 10%.

Evitați aplicările sub acțiunea directă a soarelui.

După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului care în mod normal (la 20°C) are loc după aproximativ 48 ore.

Suprafețele care ar putea fi expuse la ploi în cursul următoarelor 10 zile de la aplicarea produsului, ar putea evidenția dungii verticale translucide. Acest eveniment nu afectează performanțele produsului și pot fi îndepărtate prin spălare la înaltă presiune sau în urma precipitațiilor succesive.

Produsele de vopsit vor trebui să fie aplicate urmărind modalitățile indicate în respectivele fișe tehnice.

Prodotti associati: -

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.