

MARCONOL FONDO NITRO

FOND SIGILANT TRANSPARENT

cod 8100031

DESCRIERE

MARCONOL FONDO NITRO este un produs de fond sigilant, pe baza de rasini nitrosintetice, pentru aplicari pe suporturi interioare din lemn nelacuite niciodata, capabil sa uniformizeze absorbtia suportului care urmeaza sa fie lacuit cu finisaje sintetice sau nitro-sintetice.

Produsul se caracterizeaza printr-o uscare rapida si o putere de acoperire optima. Dupa uscare, acesta poate fi de asemenea smirgluit.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi interne din lemn nelacuite.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini nitrosintetice
- Solvent: hidrocarburi alifatic
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,91 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 400 ± 30 cps (vâscozimetru rotational Rotohinner la 25 °C)
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30 min.; poate fi smirgluit dupa 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 2 ore.

LACUIRE ULTERIOARA: cu lacuri pe baza de solvent (VERNICE NITRO s. 820) sau cu lacuri diluabile în apa (linia UNIMARC).

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete din lemn nou:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glasapapir stucaturile si eliminati praful.
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.
- Aplicati 1-2 straturi de MARCONOL FONDO NITRO.
- Smirgluiti si eliminati reziduurile de praf.
- Aplicati produsul de finisare dorit.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativa a mediului: <75%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea suportului: <10% di U.R.
- Nr. straturi: 1- 2 straturi.
- Produsul poate fi aplicat cu pensula sau pistolul.
- Dilutie: cu 20-30% Diluente Nitro antiabur 5170076, în functie de gradul de absorbtie al suportului
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu Diluente Nitro antiabur 5170076.

- Consum indicativ: 7-9 mp/l per strat pe suporturi cu grad mediu de absorbtie. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Nociv - usor inflamabil

- usor inflamabil.

- nociv în cazul inhalarii si contactului cu pielea.

- iritant pentru piele.

- expunerea repetata poate provoca uscarea si craparea pielii.

- a nu se lasa la îndemâna copiilor.

- nu respirati vaporii

- utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.

- în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

- utilizati doar în locuri bine ventilate.

Contine:

Xilena

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Fond sigilant transparent

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica fondul sigilant transparent MARCONOL FONDO NITRO cod 8100031, pe baza de rasini nitrosintetice, în 1-2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru € mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezentă sunt furnizate pe baza de experiențe și cunoștințele tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea

MARCONOL FONDO NITRO

FOND SIGILANT TRANSPARENT

cod 8100031

*acestea, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau recomandam
întotdeauna să verificat dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta
anulează înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare
contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it