

MARCONOL PLASTIC-OIL

ULEI PROTECTOR PENTRU SUPRAFETE EXTERIOARE/INTERIOARE DE LEMN

cod 5320020

DESCRIERE

MARCONOL PLASTIC OIL este un ulei transparent de o culoare usor galbuie, ideala pentru protejarea si renovarea oricarui produs din lemn situat la exterior sau la interior. Îmbunătățește nuanțele de culoare ale lemnului fara a masca nervurile acestuia. Poate fi utilizat în locul uleiului de in pur, de care se diferentiaza printr-o rapiditate mai mare de uscare si o duritate superficiala mai mare. Utilizat în mod regulat, acesta împiedica formarea crapaturilor si mentine integritatea lemnului.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn opacizat în timp, la exterior si interior, tratat anterior cu produse pe baza de solvent sau apa.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: uleiuri vegetale si rasini alchidice.
- Masa volumica UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Aspect: lichid transparente de culoare usor galbuie
- Punct de inflamabilitate: 21-55°C
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala 2 ore, totala dupa 12 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

- Spalati suportul cu detergenti si clatiti cu multa apa.
- Suprafetele care urmeaza sa fie tratate trebuie sa fie uscate si sa nu prezinte urme de praf sau grasimi.
- Smirgluiti usor suprafata dupa care aplicati MARCONOL PLASTIC OIL.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, cârpa.
- Nr. straturi: 1
- Produsul este pregatit pentru utilizare sau poate fi diluat cu maximum 10 % Acquaragia 5200010.
- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.
- Modalitati de aplicare:
Aplicati produsul cu pensula, evitând acumularea produsului, distribuindu-l pe suprafata cu o cârpa.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010 imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 15-17 mp/l per strat pe lemn cu grad mediu de absorbtie.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30°C
Temperatura minima de conservare: +5°C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006.
-inflamabil.
-a nu se lasa la îndemâna copiilor.
-nu respirati vaporii.
-utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.
-În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
-Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare.
-utilizati doar în locuri bine ventilate.
Contine: 2-butanonoxim- Poate provoca o reactie alergica.
Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale.
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoștințelor sale tehnice si științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandam întotdeauna să verificati dacă produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anulează în locuiește orice fisa precedentă. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistență Tehnica.