

MARCONOL SUPERMARE

LAC TRANSPARENT POLIURETANIC MONOCOMPONENT LUCIOS SAU SATINAT PENTRU EXTERIOR

cod 8480819/638

DESCRIERE

MARCONOL SUPERMARE este un lac transparent, pe baza de solvent, pentru lemn, care permite obtinerea unor finisaje lucioase sau satinat.

Liantul, conceput pe baza unei rasini alchidice uretanice, permite utilizarea produsului chiar si la exterior, în conditii de expunere puternica la agentii atmosferici si în mediul marin.

Produsul se caracterizeaza printr-o capacitate de acoperire optima, aplicare usoara si dilatare buna.

MARCONOL SUPERMARE este disponibil în versiunea lucioasa sau satinata. Este posibila obtinerea niveluri intermediare de stralucire amestecând MARCONOL SUPERMARE lucios cu MARCONOL SUPERMARE satinat.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn nou sau deja lacuit, la interior sau la exterior, precum lambriuri, mansarde, ferestre, terase, palisade, obloane, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rasina alchidica cu modificare uretanica

-Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatiche

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ kg/l

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902 la 25 °C:

.8480819 lucios: 270 ± 30 cps

.8480638 satinat: 208 ± 24 cps

-Stralucire UNI EN ISO 2813:

.8480819 lucios: >90 , unghi de masurare de 60°

.8480638 satinat: 45 ± 5 , unghi de masurare de 60°

-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): formeaza o pelicula la suprafata în 2 ore; superficiala în 6 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 12 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din lemn nou, masiv sau stratificat:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.

- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.

- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.

- Pe lemn tânar si uscat sau cu o absorbtie excesiva aplicati un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.

- Pe lemn expus la exterior se recomanda întotdeauna pretraterea cu 2 straturi de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.

- Slefuiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de MARCONOL SUPERMARE, la interval de cel putin 12 ore, conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

Suprafete din lemn lacuit:

- Slefuiti pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.

- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .

- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.

- Pe zonele degradate sau cu absorbtie excesiva aplicati un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.

- Pe lemnul expus la exterior se recomanda întotdeauna pretraterea cu 2 straturi de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.

- Slefuiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de MARCONOL SUPERMARE, la interval de cel putin 12 ore, conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: pensula, pistol.

- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.

- Pentru aplicariile cu pensula, produsul este pregatit pentru utilizare sau poate fi diluat usor (max 5%) cu Acquaragia 5200010.

- În aplicariile cu pistolul produsul trebuie diluat cu pâna la 10% Acquaragia 5200010.

- Nr. straturi: 2 straturi.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010.

- Consum indicativ: 8-9 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbtie. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunea lucioasa cod 8480819 si satinata cod 8480638.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. E : lacuri si impregnanti pentru lemn pentru finisaje interioare/exterioare (pe baza de solvent) : 500 g/l (2007)

MARCONOL SUPERMARE

LAC TRANSPARENT POLIURETANIC MONOCOMPONENT LUCIOS SAU SATINAT PENTRU EXTERIOR

cod 8480819/638

MARCONOL SUPERMARE Contine max.: 500 g/l VOC

Inflamabil

A nu se pastra la îndemâna copiilor

Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare

utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.

În aplicările cu pistolul asigurați o ventilare adecvata

În cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat respiratoriu adecvat

În caz de înghitire, nu provocați voma: consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta

Contine: 2-butanonoxim, saruri de cobalt din acizi grasi - Poate provoca o reactie alergica.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. După utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratați-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultați fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Lac transparent poliuretanic monocomponent pentru interior si exterior.

Pe suprafete din lemn pregatite dinainte se aplica lacul transparent poliuretanic monocomponent pentru interior si exterior MARCONOL SUPERMARE cod 8480819/638, pe baza de rasini alchidice uretanizate în cel puțin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa de prezentare sunt furnizate pe baza de experiențe și cunoștințele tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.