

Reabilitare

Pregătirea suporturilor externe din beton

CURĂȚAREA

Asigurați-vă că suportul este bine uscat și matur. Dacă este necesar procedați la refacerea acestuia sau consolidarea lui cu produse specifice.

Îndepărtați, prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliante a vopselelor vechi.

Eliminați complet eventuale straturi mari de vopsea cu var sau tempera.

Îndepărtați depozitele de praf, smog sau altele, prin periere.

Prodotti associati: -

ÎNLĂTURAREA MUCEGAI/ALGE

În prezența de mucegai și alge tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod. 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod. 4810333. Pentru a proteja peretele împotriva formării de mucegai și alge, în cazul în care produsul de finisare nu este aditivat deja cu un biocid, adăugați la vopseaua lavabilă igienizantului COMBAT 111 cod. 4810111.

Prodotti associati: -

LINIA BETOXAN

Îndepărtați părțile structurale de ciment care au aderență scăzută.

Barele metalice de armare care apar la suprafață trebuie periate cu atenție și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 Boiaccia amestec de pasivare.

Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau BETOXAN 300 Mortar tixotrop anticontrație fibroranforsat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 Nivelator anticontrație anticarbonatate 9490120.

Prodotti associati: -

FIX-ACTIVARE

Fix-activați cu fixator micronizat solvent free ATOMO 8840001 sau cu izolanț fixator cu solvent ISOMARC 4410111.

Diluțiile izolanțului și cantitatea de aplicat sunt în funcție de absorbția suportului și vor fi determinate prin efectuarea de probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică specifică.

Prodotti associati: -

FINISAJE

Procedați la aplicarea produsului urmărind indicațiile descrise în fișa tehnică respectivă.

Prodotti associati: -

ALTE INDICAȚII

Aplicarea produselor de vopsit va trebui să fie făcută pe suprafețe perfect uscate, temperatura mediului cuprinsă între +8 și +35°C, temperatura suportului cuprinsă între +5 și +35°C, umiditatea mediului inferioară la 75% și umiditatea suportului inferioară la 10%.

Evitați aplicările sub acțiunea directă a soarelui.

După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploii și umiditate până la uscarea completă a produsului care în mod normal (la 20°C) are loc după aproximativ 48 ore.

Produsele de vopsit vor trebui să fie aplicate urmărind modalitățile indicate în respectivele fișe tehnice.

Prodotti associati: -

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.