

Sistem elastomeric - linia ELASTOMARC

Reabilitarea fațadelor unde este solicitată o rezistență elevată la fisuri

CURĂȚAREA

Asigurați-vă că suportul este bine uscat și matur. Dacă este necesar procedați la refacerea acestuia sau consolidarea lui cu produse specifice.

Îndepărtați, prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliante a vopselelor vechi.

Eliminați complet eventuale straturi mari de vopsea cu var sau tempera.

Îndepărtați depozitele de praf, smog sau altele, prin periere.

Prodotti associati: -

ÎNLĂTURAREA MUCEGAI/ALGE

În prezența de mușegai și alge tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod. 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod. 4810333.

Prodotti associati: -

CHITUIREA/NIVELAREA

Fisurile trebuie umplute și nivelate cu ELASTOMARC STUCCO serie 416, pentru corectă utilizare consultați fișa tehnică respectivă.

Nivelați neregularitățile suportului cu BETOMARC 9450150 sau cu RASAMIX 9440160.

Prodotti associati: -

FIX-ACTIVARE

Fix-activați toată suprafața cu ATOMO 8840001 fixator micronizat solvent free sau cu izolanț cu solvent ISOMARC cod. 4410111.

Diluțiile izolanțului și cantitatea de aplicare sunt în funcție de absorbția suportului și vor trebui să fie determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv- Consultați fișa tehnică respectivă.

Prodotti associati: -

FINISAJE

Procedați cu aplicarea sistemului ELASTOMARC FONDO + ELASTOMARC FINITURA în funcție de tipul intervenției de efectuat, așa cum este raportat în clasamentul descris în fișa tehnică respectivă.

Prodotti associati: -

ALTE INDICAȚII

Aplicarea produselor de vopsit va trebui să fie făcută pe suprafețele perfect uscate, temperatura mediului cuprinsă între +8 și +35°C, temperatura suportului cuprinsă între +5 și +35°C, umiditatea mediului inferioară la 75% și

umiditatea suportului inferioară la 10%.

Evitați aplicările sub acțiunea directă a soarelui.

După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploii și umiditate până la uscarea completă a produsului care, în mod normal (la 20°C) are loc după aproximativ 48 ore.

Suprafețele care ar putea fi expuse la ploii în cursul următoarelor 10 zile după aplicarea produsului, ar putea evidenția dungi verticale translucide. Acest eveniment nu afectează performanțele produsului și poate fi îndepărtat prin spălarea la înaltă presiune sau în urma precipitațiilor succesive.

Prin utilizarea culorilor mediu saturate, pe suprafețe extinse, s-ar putea scoate în evidență umbriri ușoare în corespondența suprapunerilor sau rulării cu trafaletul. În faza de aplicare, se recomandă cea mai mare grijă în distribuirea/întinderea produsului.

Revopsirea, chiar și după câțiva timp, trebuie să fie efectuată doar cu sisteme elastice; aplicarea altor produse pot cauza scorojiri și detașări.

Produsele de vopsit vor trebui să fie aplicate după modalitățile indicate în fișele tehnice respective.

Prodotti associati: -

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.