

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

VOPSEA DILUABILA ÎN APA DE FOND OPACA

cod 3350019

DESCRIERE

UNIMARC FONDO UNIVERSALE este o vopsea de fond diluabila în apa pentru exterioare si interioare, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa, utilizabila în toate cazurile în care se doreste sporirea puterii de acoperire si uniformizare a produsului de finisare, asigurând o putere mare de umplere a vopselei.

Pentru a corespunde cât mai bine acestei utilizari, produsul este dotat cu o putere de umplere optima, este usor de aplicat si are o buna dilatare. Pelicula uscata poate fi usor slefuita, pentru a oferi produsului de finisare un ancoraj solid.

Datorita naturii sale, UNIMARC FONDO UNIVERSALE poate fi aplicat pe diferite suporturi, chiar si pentru ciclurile protectoare exterioare.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat la exterior si interior pe:

- Suprafete din lemn nou, vechi si deja lacuit (usi, plinte, grinzi, panouri, etc.).
 - orice al produs din lemn care necesita o lacuire profesionala sau amatoare.
 - Suprafete din aluminiu neanodizat sau tabla zincata.
 - Pe lucrari murale în locuinte, localuri comerciale, spitale, cladiri comunitare.
 - Pe materiale plastice si PVC.
- NU VOPSITI cu produse nitrocelulozice sau vopsele diluate cu diluant.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasa.
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ kg/l.
- Vâscozitate UNI 8902: 9000 ± 800 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield).
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala 2 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din lemn:

- Slefuiti usor pentru a elimina fibrele de lemn desprinse.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.
- Pe suportul uscat si curat aplicati 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Completati lacuirea cu un smalt diluabil în apa sau alchidic pe baza de solvent.

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
 - În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
 - Eliminati prin periere sau spalare eventualele eflorescente prezente si partile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
 - Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
 - Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 - Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir; eliminati praful.
 - Efectuati eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
 - Pe suprafete deosebit de farâncioase aplicati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.
 - Pe suportul uscat si curat aplicati 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
 - Completati lacuirea cu un smalt diluabil în apa sau alchidic pe baza de solvent.
- *(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

Suprafete zincate din aluminiu sau aliaje usoare:

- Eliminati eventualele urme de oxizi prin curatare mecanica sau manuala.
- Degresati în mod acurat cu solutii alcaline adecvate sau cu diluat.
- Pe suportul perfect uscat si fara rugina aplicati 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Dupa cel puțin 6 ore aplicati produsul de finisare.

Suprafete din material plastic (PVC):

- Smirgluiti suprafata pentru a o înaspri usor.
- Degresati si curatati suportul.
- Aplicati 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Dupa cel puțin 6 ore aplicati produsul de finisare.

INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativa a mediului: <75%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Support uscat.

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: pensula, rol si pistol.

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

VOPSEA DILUABILA ÎN APA DE FOND OPACA

cod 3350019

- În aplicările cu pensula și rolul diluați cu 5-10% apă
- În aplicările cu pistolul diluați cu 15-20% apă.
- Nr. straturi: 2 straturi.
- Consum indicativ: 4-5 mp/l până la 2 straturi, pe suporturi cu grad mediu de absorbție.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

POATE FI VOPSIT după cel puțin 6 ore cu:

Smalturi diluabile în apă UNIMARC

Smalturi sintetice (GLOBAL LUCIDO sau SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70)

COLORAREA

Produsul este disponibil în alb și poate fi colorat cu ajutorul pastelor colorimetrice din Sistemul Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548 în culori deschise. Folosiți un volum de paste tintometrice de maxim 3%.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe baza de apă) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. D : vopsele pentru finisaje și învelisuri interne/externe din lemn și metal (pe baza de apă) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC FONDO UNIVERSALE Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeurile speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea de fond diluabilă în apă opacă inodora.

Se aplică, pe suprafețe pregătite dinainte, vopsea de fond diluabilă în apă opacă inodora UNIMARC FONDO UNIVERSALE cod 3350019, pe baza de rasini acrilice în

dispensie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm în totdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.