

VENEZIAGRAF COMPACT

ÎNVELIS MURAL CU EFECT DE TENCUIALA NEDRISCUITA

seria 423

DESCRIERE

VENEZIAGRAF COMPACT este un învelis mural pentru exterior, pe baza de liant acrilic, care, pe lângă faptul că conferă un efect de tencuiala nedriscuită, are o putere de acoperire și mascare a neregularităților suportului, datorită curbei sale granulometrice. Permite obținerea unui finisaj foarte asemănător celui al tencuielilor minerale și poate fi aplicat pe suporturi cu neomogenitate estetică sau grad mare de absorbție. VENEZIAGRAF COMPACT realizează un strat aspru cu o grosime considerabilă, rezistent la agresiunea agenților atmosferici.

Produsul este indicat în deosebi pentru intervențiile de restaurare.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Zugrăveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă
- Pigmenți și incluziuni: pudră de cuarț și granule de marmură
- Solvent: apă
- Vâscozitate: Consistentă pastoasă
- Granulometria granulelor de marmură: limită maximă 1,5 mm – grosime medie 1,0 mm
- Permeabilitate la apă în stare lichidă UNI EN 1062-3: medie, $w < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
- Permeabilitate la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): completă de la 1 oră și 30' până la 3 ore, în funcție de grosimea aplicată

PREGATIREA SUPORTULUI

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refăceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a proteja zidul împotriva formării mușcăiului, aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 111 cod 4810111.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

Suprafete tencuite:

- Fisurile trebuie largite în mod adecvat și umplute cu ipsos sau produse analoage.
- Nivelati neregularitățile suportului. Tratați gaurile, scorbările, crapăturile și denivelările cu BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 sau RASOMARC 9500150, în funcție de tipologia suportului.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de izolanț fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pentru suporturile consistente, care nu se descompun, aplicați fixativul cu putere mare de acoperire, diluabil în apă, MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Aplicați VENEZIAGRAF COMPACT conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafete din beton:

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.
- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grija și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
- Refăceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibrăforțat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie și anticarbonatantare 9490120.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de izolanț fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pentru suporturile consistente, care nu se descompun, aplicați fixativul cu putere mare de acoperire, diluabil în apă, MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Aplicați VENEZIAGRAF COMPACT conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Pentru a nu compromite realizarea optimă a caracteristicilor estetice și performanțelor produsului, se recomandă aplicarea sa în condițiile de mediu menționate și protejerea suprafețelor de ploaie și umiditate timp de aproximativ 48 de ore. În acest fel, se

VENEZIAGRAF COMPACT

ÎNVELIS MURAL CU EFECT DE TENCUIALA NEDRISCUITA

seria 423

permite o uscare completa a produsului si o polimerizare normala, care are loc în aproximativ 10 zile.

- Pe suprafetele care ar putea fi udate de ploaie în termen de aproximativ 10 zile ar putea apărea linii verticale translucide. Acest lucru nu compromite performanta produsului si poate fi eliminat prin spalare cu apa sau în urma precipitatiilor ulterioare.

- Aplicarea pe suprafete cu eflorescente saline sau supuse unei umiditati crescute nu garanteaza aderarea produsului la suport, astfel ca este necesara o interventie preventiva de asanare a zidului cu tencuieli deumidificatoare NEPTUNUS sau cu zugraveli ulterioare cu sistemul siloxanic NEPTUNUS.

- VENEZIAGRAF COMPACT este pregatit pentru utilizare si nu necesita diluarea ulterioara.

- Amestecati produsul înainte de aplicare.

- Unelte: drisca din plastic.

- Nr. straturi: 1. Întindeti produsul pe suport în mod omogen cu drisca din plastic si uniformizati-l înainte de a forma o pelicula la suprafata.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 1,8-2 kg/mp pe suporturi cu porozitate medie. Este indicata efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

Produsul poate fi de asemenea colorat cu colorantii COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanta. În interventiile exterioare este recomandata întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marca de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forta majora, este indispensabila continuarea cu o noua marca pe același perete, nu uniti culorile. Pentru racord, utilizati eventualele întreruperi de continuitate ale suprafetei, plinte, muchii, santuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. C : vopsele pentru pereti externi cu suport mineral (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

VENEZIAGRAF COMPACT Contine max.: 40 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul

conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Învelis acrilic cu efect de tencuiala nedriscuita

Se aplica, pe suprafete pregatite dinainte, produsul VENEZIAGRAF COMPACT seria 423, pe baza de copolimeri acrilici în dispersie apoasa, incluziuni silicoase si granule de marmura de granulometrie maxima de 1,2 mm.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteaza faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandam întotdeauna să verificati dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentă Tehnica.